

SANISIL ŠPRIC

NAMJENA: vezivni sloj između zidova od kamena, opeke pod utjecajem kapilarne vlage i sanacijskih žbuka (SANISIL H, SOKL ŽBUKA)

SASTAV: cement, vapno, pijesak granulacije do 5 mm, aditivi

IZGLED: sivi prah sa zrnom

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:**

Razredba prema HRN EN 998-1 – GP CS IV W_c 0

Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1750 kg/m ³
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)	≥ 0,6 N/mm ² ; SL:B
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18)	W _c 0
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (HRN EN 1015-11)	≥ 10 N/mm ² ; CS IV (> 6.0 N/mm ²)
Paropropusnost, μ (HRN EN 1015-19)	≤ 15
Toplinska provodljivosti, λ _{10, suho} (HRN EN 1745, tablična vrijednost)	0,82 W/(m·K)
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Visina prodora vode (nakon 1 h) (HRN EN 1015-18)	> 5 mm
Visina prodora vode (nakon 24 h) (HRN EN 1015-18)	= debljini uzorka

POTROŠNJA: 8 do 10 kg/m²

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Postojeću žbuku otući do podloge (zid od kamena ili opeke) najmanje 1 metar iznad vidljivog vlažnog ruba. Ukloniti slabo držeće dijelove zida. Fuge između opeke ili kamena očistiti 10 do 20 mm dubine te cijelu površinu očetkati i otprašiti. Veće neravnine zida riješiti zidarskim krpanjem. Dan prije nanošenja SANISIL ŠPRICA preporučamo podlogu premazati ANTISOLOM- sanacijskim premazom protiv izoljavanja.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati ručno ili strojno sa cca 6,5 litara vode, dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

PRIMJENA:

SANISIL ŠPRIC nanositi ručno ili strojno ravnomjerno na vodom nalaženu podlogu pokrivajući minimalno 60 – 70 % površine zida.

Kod strojnog nanošenja pridržavati se uputa za primjenu žbukalica. Pauza u toku rada, kod crijeva ispunjenog žbukom, ne smije biti duža od 30 minuta.

U periodu suhog i toplog vremena nanoseni SANISIL ŠPRIC kroz tri dana lagano vlažiti vodenom maglom.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska žlica

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

**TEMPERATURA
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-04-003

- PAKIRANJE:** vreće 25 kg i silosi 12t; 18t
Za isporuku silosa potrebno je osigurati:
- - slobodan pristup za teška teretna vozila
 - - mjesto za postavu min 3x3m i manipulativni prostor na nosivom tlu
 - - priključak struje 380 V
- priključak vode (tlak 3 bara)
- SKLADIŠTENJE:** u suhoj prostoriji na paleti
- ROK UPOTREBE:** u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci
- TRANSPORT:** Za vrijeme transporta SANISIL ŠPRIC zaštititi od vlage.
SANISIL ŠPRIC nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.
- MJERE SIGURNOSTI:** SANISIL ŠPRIC ima nadražujuće djelovanje jer sadrži cement i vapno



OPASNOST

Oznake upozorenja:

- H318 – Uzrokuje teške ozljede oka
H315 – Nadražuje kožu
H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži
H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

- P102 – Čuvati izvan dohvata djece
P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice
P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

- POSTUPANJE S OTPADOM:** **Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* očvrsnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04
- KONTROLA KVALITETE:** Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4
SANISIL ŠPRIC je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.
- IZJAVA O SVOJSTVIMA:** Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-19/0801; 20.09.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.