

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® SealTape S

Elastična hidroizolacijska traka za brtvljenje detalja u mokrim popločenim područjima

OPIS

Sika® SealTape S je elastična hidroizolacijska traka za brtvljenje, s tkanom mrežicom za lijepljenje, s obje strane i elastičnom ekspanzijskom zonom u sredini, koja se koristi za hidroizolaciju dilatacijskih i radnih reški. Proizvod je komponenta cjelovitog brtvenog sustava koji se koristi u kombinaciji s hidroizolacijskim pre-mazom, ljeplima za keramiku i keramičkim pločicama kako bi se postigao vodonepropusni sustav u mokrim prostorijama i oko mokrih područja. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

NAMJENE

- Brtvljenje perimetarskih spojeva ispod pločica u rezidencijalnim ili komercijalnim mokrim prostorijama i na terasama i balkonima
- Brtvljenje svih tipova vertikalnih i horizontalnih spojeva: statičkih, pomicnih, spojnih, konstrukcijskih, kutnih i oko prodora cijevi

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Visok elasticitet
- Vodo otporna
- Kemski otporna
- Jednostavna za aplikaciju
- Radna temperatura: -25 °C do +60 °C

ODOBRENJA / STANDARDI

‘European Acid-Resistant Tiling Association - Testing Institute & Consultants for Walls and Floors’. Potvrda o ispitivanju vodonepropusnosti: Cert. No. 60210601.001.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Traka Ojačanje	Termoplastični elastomer Poliester tkanina
Pakiranje	Rola trake i predoblikovani presjeci Rola trake Unutarnji kutevi 90° Vanjski kutevi 270° Zidni priključci 120 × 120 mm Podni priključci 300 × 300 mm	Pakiranje 10 m rola 50 m rola 1 rola po kartonskoj kutiji UK, 10 kom po tuljcu 5 tuljaca po kartonu VK, 10 kom po tuljcu 5 tuljaca po kartonu ZP, 2 kom po tuljcu 70 tuljaca po kartonu PP, 2 kom po kartonu 20 kartona po kutiji
Provjeriti trenutni cjenik za varijante pakiranja		

Izgled/Boja	Boja: žuta
Debljina	0,6 mm
Širina	120 mm
Dužina	10 ili 50 m
Rok trajanja	36 mjeseci od datuma proizvodnje
Uvjeti skladištenja	Proizvod se mora čuvati u originalnoj, neotvaranoj i neoštećenoj zapečaćenoj ambalaži u suhim uvjetima pri temperaturi između +5 °C i +40 °C.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Produljenje	Poprečno: 300 %	(ISO 527-1)
Čvrstoća na kidanje	Poprečna: > 2,0 MPa	(ISO 527-1)
Presavijanje pri niskim temperaturama	Nema pukotina pri -20 °C	(DIN 53363)
Vodonepropusnost	3 bara	(DIN 1048/5)
Kemijska otpornost	Otporan na mnoge kemikalije. Kontaktirati Sika Tehničku službu za dodatne informacije.	
Transmisija vodene pare	1,5 bar	(DIN EN 1928 verzija B)
Radna temperatura	-25 °C do +60 °C. U suhim i mokrim uvjetima.	

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava	Traka je pomoći proizvod u sustavu: ▪ npr. SikaTop® Seal-107 (hidroizolacijski mort), Sikalastic®-152 i sl. Za preostale slične Sika® proizvode koji također mogu biti prikladni za korištenje uz Sika® SealTape S, kontaktirati lokalnu Sika Tehničku službu
-------------------	---

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE

Proučiti pripadajući Tehnički list proizvoda za mort u prvom sloju

PRIPREMA PODLOGE

Proučiti pripadajući Tehnički list proizvoda za mort u prvom sloju .

METODE I ALATI ZA PRIMJENU

Uvijek proučiti dostupnu dokumentaciju za upute, po put relevantnih Metoda izvođenja, uputa za ugradnju, radnih uputa.

1. Nanijeti zamješani prvi sloj Sika® hidroizolacijskog morta s obje strane spoja / kuta, ostaviti bez morta barem ~10 mm s obje strane kuta .
2. Postaviti Sika® SealTape-S na premazani spoj / kut i utisnuti traku čvrsto u mort.
3. U potpunosti prekriti traku hidroizolacijskim mortom .
4. Nastaviti s polaganjem pločica prikladnim ljeplilom za pločice i zatim masom za fugiranje.

Za brtvljenje kuteva i oko prodora cijevi koristiti posebno dizajnirane Sika® SealTape S kutne profile (unutarnji i vanjski kutevi i prodori cijevi).

Spojevi trake:

Trake se mogu zalijaviti zajedno proizvodom SikaBond® AT Universal. Preklopi moraju iznositi barem 40 mm. Prekriti cijeli spoj trake Sika® hidroizolacijskim mortom.

OGRANIČENJA

- Sika® SealTape S nije prikladan za bazene, koristiti Sika® SealTape F.
- Za brtvljenje pomičnih spojeva, kontaktirati Sika Tehničku službu za dodatne informacije.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

UREDJA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu oslobooditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niči ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

SikaSealTapeS-hr-HR-(04-2019)-1-1.pdf

Tehnički list proizvoda
Sika® SealTape S
Travanj 2019, Verzija 01.01
021790206200000009